



ТЕКМА МЕГА XLD 15W-40

**Моторное масло для тяжелонагруженных
турбированных дизельных двигателей
Увеличенные межсменные интервалы**

Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло Technosynthese® на синтетической основе, специально разработано для стран, где содержание серы в топливе может достигать 0.5% (5000 ppm) или выше.

Предназначено для всех европейских, американских и японских дизельных двигателей атмосферных или с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V) и оснащенных системой рециркуляции отработавших газов EGR, селективно-восстановительной системой очистки (SCR), а также для двигателей предыдущего поколения: грузовики, бульдозеры, строительная техника, автобусы, сельскохозяйственная техника, стационарные двигатели, лодочные двигатели.

Может одинаково применяться для двигателей старого и нового поколений.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	DEUTZ DQC III MAN M3275-1 MB 228.3 MTU Type 2
-----------------------------	--

Специальное моторное масло с увеличенным межсменным интервалом, создано с повышенным щелочным числом (15 мг КОН/г), что обеспечивает:

- Предотвращение образования коррозии на гильзах цилиндров при использовании топлива с повышенным содержанием серы – более 0.5% (5000 ppm).
- Увеличенный межсменный интервал по сравнению с аналогичными маслами, имеющими более низкое щелочное число при сохранении ресурса двигателя.
- Хорошие диспергирующие и антиокислительные свойства: противодействие образованию сажи и предотвращение забивания масляного фильтра.
- Превосходные противоизносные свойства: обеспечивается защита от полировки зеркала цилиндра.
- Превосходные моющие свойства: обеспечивается чистота поршня и контроль образования отложений в канавках поршня.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами, позволяет очистить поверхность металла от ржавчины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	104.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	15.1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	151
Температура вспышки	ASTM D92	228°C / 442°F
Температура застывания	ASTM D97	-36°C / -33°F
Щелочное число	ASTM D2896	14.9 мг КОН/г