



A brand of **TOTAL**

TRANSELF NFX SAE 75W



Топливосберегающий смазочный материал последнего поколения для высоконагруженных коробок передач.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло, производимое по синтетической технологии для всех автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi, оборудованных механическими коробками передач, включая коробки Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx.
- TRANSELF NFX SAE 75W особенно рекомендуется для переключения передач в холодное время года, но также масло отлично сохраняет свой выдающийся уровень свойства при высоких температурах, обеспечивая максимально плавную работу и увеличенный срок службы всех компонентов механической трансмиссии.
- TRANSELF NFX SAE 75W заменяет TRANSELF NFP 75W-80 и TRANSELF NFJ 75W-80 и охватывает их целевые области применения.

ОДОБРЕНИЯ

Спецификации

API GL-4

Одобрения автопроизводителей

официально одобрено и рекомендовано концерном Renault-Nissan-Mitsubishi для трансмиссий Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкое вождение в любую погоду

Работа при высоких нагрузках

Увеличение периода эксплуатации коробки передач

- Увеличенная защита синхронизирующих компонентов.
- Превосходное сопротивление сдвигу.
- Противозадирные и противоизносные свойства, позволяющие шестерням работать в самых тяжелых условиях.
- Превосходная термическая устойчивость, гарантирующая стабильность продукта даже при высоких температурах и нагрузках
- Стабильный коэффициент трения, обеспечивающий удовлетворительную синхронизацию в любых условиях
- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают идеальную смазку при любых температурах.
- Высокая противопенная способность.
- Инертность к уплотнителям.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSELF NFX SAE 75W			Метод	Значение
Плотность при 15°C	--		ASTM D1298	847
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с		ASTM D445	31
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с		ASTM D445	6.5
Температура вспышки	°C		-	202
Индекс вязкости	-		ASTM D2270	168
Температура застывания	°C		ASTM D97	-45

Вышеупомянутые характеристики представляют собой средние значения и не являются производственной спецификацией

TOTAL LUBRIFIANTS

562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre
FRANCE

TRANSELF NFX SAE 75W

Обновлено : 07/2020
1/1



Данный смазочный материал, при использовании по назначению, может считаться безопасным.

Паспорт безопасности можно получить у торгового представителя